TRIREX® 3027U(M1)

تولیدکننده	Samyang Corporation	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TRIREX علامت تجاری ثبت شده رزین پلی کربنات تولید شده توسط Samyang Corporation است. رزین‌های پلی کربنات TRIREX خواص مکانیکی برتر، ثبات ابعادی خوب و عملکرد الکتریکی بالا را ارائه می‌دهند که به آن اجازه می‌دهد به طور گسترده‌ای در صنایع الکتریکی، الکترونیکی، لوازم خانگی، خودروسازی و نوری استفاده شود. TRIREX 3027U(M1) یک درجه رزین پلی کربنات است که دارای مقاومت ضربه‌ای بالا در دماهای پایین به همراه خواص مکانیکی و فیزیکی برتر است.
ویژگی‌ها: مقاومت ضربه‌ای برتر در دماهای پایین، قابلیت جریان خوب، قابلیت کار در دامنه وسیعی از دماها (-100 °C° 135 ~ C)، عملکرد الکتریکی بالا، ثبات ابعادی خوب، جذب رطوبت کم، مقاومت خوب در برابر آب و هوا. کاربردها: درجه رزین TRIREX 3027U(M1) برای ورق‌های موج‌دار/چند دیواره و اکستروژن پروفیل استفاده می‌شود. پایدار در برابر UV. ویسکوزیته بالا. فقط رنگ‌های شفاف.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	ویسکوزیته بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	جذب رطوبت پایین	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کاربردهای اپتیکال	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	0.15 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	69.6 MPa	10094.64 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	100 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2060 MPa	298778.28 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	90.2 MPa	13082.43 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	830 J/m	15.55 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	132 °C	269.6 °F	ASTM D648
CLTE	5.0E-5 تا 7.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	4.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	30 kV/mm	-	ASTM D149
مقاومت قوس الکتریکی	120 sec	-	ASTM D495
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-2	-	UL 94

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	0.40 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	120 °C	248.0 °F	-
زمان خشک کردن	3.0 to 5.0 hr	-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	%	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	235 to 260 °C	455.0 - 500.0 °F	-
دمای بخش میانی سیلندر	250 to 275 °C	482.0 - 527.0 °F	-
دمای بخش جلوی سیلندر	265 to 290 °C	509.0 - 554.0 °F	-
دمای نازل	265 to 300 °C	509.0 - 572.0 °F	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	265 °C to 300	509.0 - 572.0 °F	-
دمای قالب	65.0 °C to 105	149.0 - 221.0 °F	-
فشار پشت (Back Pressure)	0.250 to 0.700 MPa	36.26 - 101.53 psi	-
سرعت مارپیچ	40 rpm to 70	-	-
عمق ونت (هواکش)	0.020 to 0.080 mm	0.0007874 - 0.00315 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.