TRIEL® 5301SP

تولیدکننده	Samyang Corporation	**دسته بندی**	TPEE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TRIEL® 5301SP یک محصول الاستومر پلی‌استر ترموپلاستیک (TPEE) است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	24 to 28 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 % to 1.7 %	-	ASTM D955
جذب آب	0.50 %	-	ASTM D570
سختی دورومتر	30	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 12.7	psi 1841.98	-
	MPa 3.43	psi 497.48	-
	MPa 4.90	psi 710.69	-
	MPa 7.85	psi 1138.55	-
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 27.5	psi 3988.55	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 2.26	psi 327.79	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف		-	ASTM D256
	بدون شکست	-	-
	بدون شکست	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 50.0	F° 122.0	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 108	F° 226.4	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 182	F° 359.6	ASTM D2117

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.