TRIEL® 5621GP

تولیدکننده	Samyang Corporation	**دسته بندی**	TPEE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TRIEL® 5621GP یک محصول الاستومر پلی استر ترموپلاستیک (TPEE) است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 to 1.7 %	-	ASTM D955
جذب آب	0.50 %	-	ASTM D570
سختی دورومتر	62	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 33.3	psi 4829.77	-
	MPa 9.81	psi 1422.82	-
	MPa 16.7	psi 2422.13	-
	MPa 19.6	psi 2842.74	-
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 275	psi 39885.45	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 13.7	psi 1987.02	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف		-	ASTM D256
	بدون شکست	-	-
	بدون شکست	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 116	F° 240.8	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 195	F° 383.0	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 205	F° 401.0	ASTM D2117

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.