Valtra® MA5210

تولیدکننده	Saudi Polymers Company	**دسته بندی**	PS (HIPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها: وزن مولکولی فوق العاده بالا، خواص ضربه ای بالا، مقاومت در برابر دمای تغییر شکل حرارتی بالا، مقاومت در برابر خراش خوب، قابلیت فرآیند قالب گیری عالی. کاربردهای معمولی: کاربرد قالب گیری با چرخه سریع مانند محفظه تلویزیون، تهویه مطبوع، محفظه ویدئو، ابزار دقیق، کاربردهای خانگی و اداری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت در برابر خراش	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	بدنه تلویزیون	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	پوسته	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
	اروپا شماره 10/2011	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2270 MPa	329236.26 psi	ASTM D638
استحکام کششی	 30.0 MPa 27.0 MPa	- 4351.14 psi 3916.03 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	50 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2280 MPa	330686.64 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	 120 J/m 96 J/m	- 2.25 ft·lb/in 1.8 ft·lb/in	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	103 C°	217.4 F°	ASTM D1525

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.