Valtra® MC3700

تولیدکننده	Saudi Polymers Company	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها: پر کردن آسان قطعات دیواره نازک، رهاسازی قالب استثنایی، زمان چرخه بهبود یافته در قطعاتی که به سختی پر می شوند، چقرمگی خوب. کاربردهای معمولی: حامل کنسانتره رنگ، ظروف مصرفی، ویال ها، شیشه ها، کارد و چنگال یکبار مصرف، فنجان های نوشیدنی قالب گیری شده تزریقی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب مطابقت با تماس غذایی عملکرد خوب در جداسازی قالب	- - -	- - -
کاربردها	فنجان ظرف مستربچ رنگ بطری کوچک ظروف یکبار مصرف	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	45.0 MPa	6526.71 psi	ASTM D638
	45.0 MPa	6526.71 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	19 J/m	0.3559 ft·lb/in	ASTM D256
	13 J/m	0.2435 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	96.0 C°	204.8 F°	ASTM D1525

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.