Elastamax™ XL 0117-5 NATURAL

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	SBC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمرهای الاستومر ترموپلاستیک Synprene (TPE)™ بر اساس فناوری کوپلیمر بلوکی استایرن (SBC) ساخته شده‌اند و دارای مقادیر سختی بسیار پایینی هستند که سایر الاستومرها ندارند. این مواد برای کاربردهایی که نیاز به انعطاف‌پذیری، رنگ‌آمیزی عالی، قابلیت پردازش و دوام در دماهای وسیع دارند، ایده‌آل هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مطابقت با تماس غذایی عمومی	- -	- -
کاربردها	عمومی زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.52 MPa	510.53 psi	ASTM D412A
استحکام کششی	6.41 MPa	929.69 psi	ASTM D412A
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D412A
استحکام پارگی	21.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)	40 %	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.