Elastamax™ XL 0135-33

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	SBC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Elastamax™ XL 0135-33 یک محصول کوپلیمر استایرن-بوتادین (SBC) است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. Elastamax™ زمینه های کاربرد XL 0135-33 شامل کالاهای مصرفی و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی های اصلی عبارتند از: غذای در دسترس.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مطابقت با تماس غذایی عمومی	- -	- -
کاربردها	عمومی زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	84	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.52 MPa 7.58 MPa	- 800.61 psi 1099.39 psi	ASTM D412A ASTM D412A ASTM D412A
استحکام کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D412A
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ASTM D412A
استحکام پارگی	59.5 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.