# Globalprene® 1475F

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. | **دسته بندی** | SBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Globalprene® 1475F یک ماده کوپلیمر بلوکی استایرن بوتادین استایرن (SBS) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Globalprene® 1475F عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS، استحکام بالا، ساختار پلیمری شاخه ای، کوپلیمر. کاربردهای معمول شامل: افزودنی/مستربچ، کالاهای مصرفی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر بلوکی | - | - |
| | ساختار پلیمر شاخه‌ای | - | - |
| | استحکام بالا | - | - |
| | استحکام کششی بالا | - | - |
| | ویسکوزیته پایین | - | - |
| | مواد قابل بازیافت | - | - |
| **کاربردها** | ترکیب | - | - |
| | کفش‌ها | - | - |
| | تغییر شکل پلاستیک | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.910 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 5.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **محتوای خاکستر** | 0.20 % | - | ASTM D5667 |
| **محتوای روغن** | 33 %wt | - | ASTM D5774 |
| **محتوای استایرن** | 40 % | - | ASTM D5775 |
| **مواد فرار** | 0.25 % | - | ASTM D5668 |
| **سختی دورومتر** | 63 | - | ASTM D2240 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.