# Globalprene® 3411C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. | **دسته بندی** | SBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کوپلیمر بلوکی استایرن - بوتادین که برای اصلاح آسفالت، چسب های مبتنی بر حلال و کاربردهای ترکیب سازی طراحی شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر بلوکی<br>ساختار پلیمر شاخه‌ای | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | چسب‌ها<br>تغییر آسفالت<br>ترکیب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **اشکال** | خرده | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.940 g/cm³ | - | ASTM D792 |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استایرن باند شده | % 30.0 | - | - |
| محتوای خاکستر | % 0.10 | - | ASTM D5667 |
| محتوای بوتادین | % 70 | - | - |
| وزن مولکولی | Da 250000 | - | ASTM D5296 |
| محتوای استایرن | % 30 | - | - |
| مواد فرار | % 0.21 | - | ASTM D5668 |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| کارایی کوپلینگ | % 90 | - | ASTM D5296 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.