Globalprene® 3412P

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی کوپلیمر بلوکی شعاعی استحکام بالا و ویسکوزیته کم استحکام کششی بالا کاربرد اصلاح کننده برای مخلوط های آسفالت اصلاح پلاستیک اصلاح زیره کفش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی ساختار پلیمر شاخه‌ای استحکام بالا استحکام کششی بالا ویسکوزیته پایین	- - - - -	- - - - -
کاربردها	تغییر آسفالت کفش‌ها تغییر شکل پلاستیک	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D1416
استایرن بلوکی	33 %	-	ASTM D3314
مواد فرار	%	-	ASTM D1416
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	20.0 Pa·s	-	ASTM D1084
نسبت BD/SM	67/33 %	-	ASTM D1416
محتوای دی‌بلاک	15 %	-	ASTM D5296

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.94 MPa	426.41 psi	ASTM D412
استحکام کششی	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.