EL-Lene™ F15

تولیدکننده	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EL-LENE F15 محصول فرآیند دو وجهی از شرکت Mitsui Chemicals ژاپن است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چاپ پذیری عالی چرخه قالب‌گیری سریع قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت ضربه بالا استحکام کششی بالا ژل پایین مانع رطوبت	- - - - - - -	- - - - - - -
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.954 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.060 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	971 MPa	140831.9 psi	-
	961 MPa	139381.52 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	31.4 MPa	4554.19 psi	-
	89.2 MPa	12937.39 psi	-
	37.3 MPa	5409.92 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	350 %	-	-
	530 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	140 g	4.94 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	3.0 g	0.1058 oz	-
	140 g	4.94 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	123 C°	253.4 F°	ASTM D1525

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	130 °C	266.0 °F	ASTM D2117

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.