EL-Lene™ H5615F

تولیدکننده	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EL-LENE H5615F محصول فرآیند دو وجهی از شرکت Mitsui Chemicals ژاپن است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (ppm 2400)	-	-
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت ضربه بالا استحکام کششی بالا ژل پایین مانع رطوبت	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	کیسه‌ها فیلم	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.956 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.15 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	951 MPa	137931.14 psi	-
	981 MPa	142282.28 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	30.4 MPa	4409.16 psi	-
	74.5 MPa	10805.33 psi	-
	28.4 MPa	4119.08 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	160 %	-	-
	360 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf			ASTM D1922
			-
			-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	g 3.0	oz 0.1058	
	g 120	oz 4.23	

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 123	F° 253.4	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 130	F° 266.0	ASTM D2117

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	180 to 200 °C	F° 392.0 - 356.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.