EL-Lene™ LD1902F

تولیدکننده	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EL-LENE LD1902F یک رزین LDPE با عامل لغزنده و ضد انسداد است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (2400 ppm) لغزش (1400 ppm)	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ قابل قبول برای تماس با غذا استحکام بالا اپتیکال‌ها لغزش	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کیسه‌ها مخلوط کردن	- -	- -
		-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520		
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	245 MPa	35534.31 psi	-
	275 MPa	39885.45 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	11.8 MPa	1711.45 psi	-
	22.6 MPa	3277.86 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	260 %	-	-
	720 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	150 g	5.29 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	-
	100 g	3.53 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 92.0	F° 197.6	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 110	F° 230.0	ASTM D2117

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	50	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 9.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	140 to 170 °C	284.0 - 338.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.