EL-Lene™ LD1905F

تولیدکننده	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EL-LENE LD1905F یک رزین LDPE با عامل لغزنده و ضد انسداد است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (ppm 2600) لغزش (ppm 1500)	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ چرخه قالب‌گیری سریع قابل قبول برای تماس با غذا اپتیکال‌ها لغزش	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کیسه‌ها مخلوط کردن بسته‌بندی غذا	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	167 MPa	24221.35 psi	-
	1900 MPa	275572.2 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	9.81 MPa	1422.82 psi	-
	19.6 MPa	2842.74 psi	-
	14.7 MPa	2132.06 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	400 %	-	-
	700 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	-
	210 g	7.41 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
			ASTM D1525

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 92.0	F° 197.6	
دمای ذوب	C° 110	F° 230.0	ASTM D2117

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	55	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	140 to 170 °C	284.0 - 338.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.