EL-Lene™ L2009FA

تولیدکننده	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EL-LENE L2009FA یک رزین LLDPE بوتن بدون عامل لغزنده و ضد انسداد است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوتن همومر چرخه قالب‌گیری سریع قابل قبول برای تماس با غذا اپتیکال‌ها	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای کشاورزی کیسه‌ها مخلوط کردن فیلم کیسه های سنگین کاربردهای صنعتی	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	260 MPa	37709.88 psi	-
	272 MPa	39450.34 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	11.8 MPa	1711.45 psi	-
	13.7 MPa	1987.02 psi	-
	37.3 MPa	5409.92 psi	-
	34.3 MPa	4974.8 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	620 %	-	-
	840 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	-
	370 g	13.05 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 102	F° 215.6	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 122	F° 251.6	ASTM D2117

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	53	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 15	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.