EL-Lene™ M3804RW

تولیدکننده	SCG Chemicals Co.,Ltd.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

M3804RW/RWP یک پلی اتیلن با چگالی پایین خطی است که دارای تعادل خواص ضربه‌ای، سختی و قابلیت پردازش است. M3804RW/RWP برای قالب‌گیری چرخشی مخازن ذخیره‌سازی و کاربردهای عمومی مناسب است. این ماده حاوی سطح بالایی از تثبیت‌کننده UV است تا حفاظت برای استفاده در فضای باز را فراهم کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	سختی، بالا	-	-
	سخت، خوب	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	ظرف صنعتی	-	-
	تانک آب صنعتی	-	-
	مخزن سپتیک	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربرد در فضای باز مخزن آب	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پودر ذره	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری روتو	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.938 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	20.0 MPa 18.0 MPa	- 2900.76 psi 2610.68 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	700 MPa	101526.6 psi	ASTM D790
ضربه ARM	94.9 J	-	ARM

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نقطه تبلور	C° 113	F° 235.4	ASTM D2117
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 70.0	F° 158.0	ASTM D648
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 120	F° 248.0	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 125	F° 257.0	ASTM D2117

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.