EL-Lene™ M735RU

تولیدکننده	SCG Chemicals Co., Ltd.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

M735RU پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) برای کاربردهای قالب گیری چرخشی است. M735RU یک رنگ طبیعی است که به صورت پودر و گرانول موجود است. با تعادل خواص ضربه، سفتی و قابلیت پردازش. برای قالب گیری چرخشی ظروف و کاربردهای عمومی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی، بالا	-	-
	سخت، خوب	-	-
	نکته برجسته	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	تجهیزات چمن و باغ	-	-
	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	ظرف	-	-
	کاربرد در فضای باز	-	-
	عمومی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پودر ذره	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری روتو	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.935 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	55	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.0 MPa 20.0 MPa	- 2755.72 psi 2900.76 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	650 MPa	94274.7 psi	ASTM D790
ضربه ARM	99.0 J	-	ARM

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نقطه تبلور	110 C°	230.0 F°	ASTM D2117
دمای تغییر شکل تحت بار	70.0 C°	158.0 F°	ASTM D648

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 115	F° 239.0	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 124	F° 255.2	ASTM D2117

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.