EL-Pro™ P600F

تولیدکننده	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EL-PRO P600F یک رزین پلی پروپیلن هموپلیمر با عامل لغزنده و ضد بلوک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (2700 ppm) لغزش (3000 ppm)	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ چرخه قالب‌گیری سریع قابل قبول برای تماس با غذا هموپلیمر اپتیکال‌ها لغزش	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	بسته‌بندی غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1670 MPa	242213.46 psi	ASTM D790
مدول سکانت		-	ASTM D882
	686 MPa	99496.07 psi	-
	539 MPa	78175.48 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	28.4 MPa	4119.08 psi	-
	19.6 MPa	2842.74 psi	-
	27.5 MPa	3988.55 psi	-
	25.5 MPa	3698.47 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	850 %	-	-
	770 %	-	-
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 110	F° 230.0	ASTM D648
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 155	F° 311.0	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 160	F° 320.0	ASTM D2117

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	55	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 9.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	190 to 210 °C	374.0 - 410.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.