EL-Pro™ P756C

تولیدکننده	SCG Chemicals Co.,Ltd.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

P756C یک رزین پلی پروپیلن کوپلیمر رندوم برای فرآیند پوشش/لمینت اکستروژن پارچه بافته شده PP است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب درخشش بالا کاهش گردن پایین کوپلیمر تصادفی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پوشش اکستروژن لمینت‌کردن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	25.4 MPa	3683.97 psi	-
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
مدول خمشی	9020 MPa	1308242.76 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	146 C°	294.8 F°	ASTM D2117

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.