

ASI POLYETHYLENE LP 554-01

HDPE, HMW	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LP 554-01 Natural یک هموپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا با وزن مولکولی باریک است که چقرمگی، استحکام و مقاومت در برابر تاب برداشتن را نشان می دهد. این رزین با مقررات FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 و 2.2 مطابقت دارد. کاربردها شامل جعبه ها، سطل های حمل، جعبه ها و سینی ها است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روشن تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک
-	-	قابل قبول برای تماس با غذا
-	-	سختی خوب
-	-	سختی بالا
-	-	هموپلیمر
-	-	توزیع وزن مولکولی باریک
-	-	مقاوم در برابر تاب
-	-	ظروف
-	-	جعبه ها
-	-	سینی های پشتیبانی

رتبه بندی های استاندارد

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.963	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 8.0 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنش‌محیطی	hr 1.00	-	ASTM D1693B
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 24.1	psi 3495.42	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 50	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 965	psi 139961.67	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 53	ft·lb/in 0.9927	ASTM D256
ضربه Gardner	J 31.2	-	ASTM D3029

حرارتی	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سردی		C° 70.6-	F° 95.08-	ASTM D746

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.