

ASI POLYETHYLENE CLP 855-01 Natural

LLDPE	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CLP 855-01 Natural یک پلی اتیلن با چگالی پایین خطی است که برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی طراحی شده است و نیاز به مقاومت بالای ضربه و مقاومت خوب در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	ویژگی‌ها
-	-	مقاومت ضربه بالا	
-	-	رنگ طبیعی	شکل ظاهری
-	-	ترکیب اکستروژن ترکیبی قالب‌گیری تزریقی	روش فرآیند
-	-		
-	-		

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.935	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 6.0 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی	hr	-	ASTM D1693A
	hr	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 16.9	psi 2451.14	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 420	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 579	psi 83977.0	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256
ضربه Gardner	J	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 89.0	F° 192.2	ASTM D648
	C° 43.0	F° 109.4	-

الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت سوختن	mm/min	-	FMVSS 302

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.