

AGRIPLAS™ BF20H

PP Homopolymer	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ مواد آلی	فیلر

توضیحات محصول

PP 20% پرکننده زیستی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	آلی، 20% پرکننده به وزن	فیلر / تقویت کننده
-	-	قالب گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183/A	-	g/cm ³ 0.960	چگالی
Internal Method	-	% 1.0	جمع شدگی قالب (Shrinkage)

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 27.5	psi 3988.55	ISO 527-2/1A/50
کرنش کششی	% 3.0	-	ISO 527-2/1A/50
مدول خمشی	MPa 2300	psi 333587.4	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m ² 3.4	ft·lb/in ² 1.62	ISO 180/A

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	-	-	-
	C° 125	F° 257.0	ISO 75-2/Bf
	C° 70.0	F° 158.0	ISO 75-2/Af

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فیلر	% 20	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.