

ASI POLYPROPYLENE 1349

PP Homopolymer	دسته بندی	A. Schulman Europe	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PP 1349 یک کوپلیمر پلی پروپیلن با ضربه متوسط است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر ضربه‌ای مقاومت به ضربه متوسط	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.912	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 12 g/10 min 6.0	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	80	-	ASTM D785

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4133.58	MPa 28.5	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 40	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 163892.94	MPa 1130	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 2.43	J/m 130	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D256	-	بدون شکست	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف
-	-	J 8.00	ضربه Gardner

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 188.6	C° 87.0	دمای تغییر شکل تحت بار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.