V-TEM 80

تولیدکننده	S&E Polymer Solutions, Inc.	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

شرکت S&E Polymer Solutions (SEPS) طیف وسیعی از TPE های فوق العاده نرم را در خط تولید VTEM خود برای کاربردها در بازارهای صنعتی، الکترونیک، پزشکی و مصرفی ارائه می دهد. سختی این مواد در بین نرم ترین TPE ها قرار دارد و از استحکام پارگی، ازدیاد طول و فشردگی فوق العاده ای برخوردار است. اگر طراحی شما نیاز به جایگزینی برای خط استاندارد VTEM ما دارد، ما یک TPE را به طور سفارشی مهندسی می کنیم تا نیازهای عملکردی خاص شما را برآورده کند.
طراحان SEPS بیش از 60 سال تجربه در زمینه مهندسی و علم مواد دارند تا اطمینان حاصل کنند که TPE های VTEM یا فرمولاسیون های سفارشی ما بیشترین ارزش را برای کاربردهای خاص شما ارائه می دهند. V-TEM ها چه هستند؟ پلیمرهای پلاستیکی شده با طیف وسیعی از سختی و چقرمگی برای برآوردن الزامات مختلف مواد. ویژگی های مواد V-TEM ها: ویسکوز، ازدیاد طول بالا، ترموپلاستیک، غیر سمی، بالشتک، روان کننده. اصلاحات و افزودنی ها: روغن های خاص برای ترشح، عطرها، افزودنی های بدون نسخه (OTC)، فرمولاسیون های مبتنی بر تری گلیسیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	کشیدگی بالا	-	-
	روانکاری شده	-	-
	غیر سمی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	18	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.421 MPa 0.374	psi 61.06 psi 54.24	ASTM D638 ASTM D412
تنش کششی	 MPa 0.0193 MPa 0.0483	- psi 2.8 psi 7.01	ASTM D412 - -
ازدیاد طول کششی	% 1800	-	ASTM D412
مانایی فشاری	%	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.