

Allen ABS 552

ABS	دسته بندی	Sekisui (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

552 یک ABS با کاربرد عمومی با ضربه متوسط و پرداخت براق متوسط است. کاربردهای رایج: پوشش ها و محفظه ها، قطعات داخلی خودرو، کاربردهای FDA، علائم، نمایشگرها، ویژگی ها و مزایا: تطبیق رنگ سفارشی، خواص شکل دهی خوب، پیرایش لبه به راحتی در سفارشات بعدی استفاده می شود، Korad را می توان برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش استفاده کرد، مطابق با FDA 21 CFR 181.32، پرداخت متوسط براق.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
-	-	عمومی (هدف)	ویژگی ها
-	-	درخشش متوسط	
-	-	مقاومت به ضربه متوسط	
-	-	کاربردهای خودرویی	کاربردها
-	-	نمایش ها	
-	-	عمومی (هدف)	
-	-	محفظه ها	
-	-	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	
-	-	FDA 21 CFR 181.32	رتبه بندی های استاندارد

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.05	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.70 0.40	-	ASTM D955
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 35.9	psi 5206.86	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 59.3	psi 8600.75	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار			ASTM D256
	J/m 130	ft·lb/in 2.43	-
	J/m 260	ft·lb/in 4.87	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			ASTM D648
	C° 93.3	F° 199.94	-
	C° 87.8	F° 190.04	-
الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت		to 70 50	-	ASTM D523

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.