

## Allen ABS 552/499

ABS	دسته بندی	Sekisui (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

552/499 یک ABS با کاربرد عمومی است که دارای استحکام ضربه متوسط است. کاربردهای رایج: پوشش ها و محفظه ها، فضای داخلی خودرو، نمایشگرها، علائم. ویژگی ها و مزایا: تطبیق رنگ سفارشی، خواص شکل دهی خوب، پیرایش لبه به راحتی در سفارشات بعدی استفاده می شود، Korad را می توان برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش استفاده کرد، پرداخت متوسط براق.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	عمومی (هدف) درخشش متوسط مقاومت به ضربه متوسط	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی نمایش ها عمومی (هدف) محفظة ها	- - - -	- - - -
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.05	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.70 0.50	-	ASTM D955

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1930	psi 279923.34	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 110	-	ASTM D256
	J/m 210	ft·lb/in 2.06	-
		ft·lb/in 3.93	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 90.6	F° 195.08	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	to 70 50	-	ASTM D523

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.