

Allen ABS AXL/LXS

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| ABS | دسته بندی | Sekisui (Hong Kong) Limited | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

AXL/LXS یک ABS عمومی است که دارای مقاومت ضربه ای بالا و کیفیت سطح عالی است. کاربردهای رایج: لمینت تزئینی، کیفیت سطح بحرانی برای رنگ آمیزی، تریم داخلی خودرو. ویژگی ها و مزایا: خواص شکل دهی خوب، لبه های برش به راحتی در سفارشات بعدی استفاده می شود، کیفیت سطح عالی، روکش مات.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|--|----------------|-------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
| ویژگی ها | پایان سطح خوب مقاومت ضربه بالا ژل پایین | - - - | - - - |
| کاربردها | تزئینات داخلی خودرو عمومی (هدف) لمینت ها | - - - | - - - |
| روش فرآیند | اکستروژن ورق | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| وزن مخصوص | 1.02 to 1.04 g/cm ³ | - | ASTM D792 |
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | 0.50 to 0.70 % | - | ASTM D955 |

مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| استحکام کششی | MPa 34.5 | psi 5003.81 | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 2000 | psi 290076.0 | ASTM D790 |
| استحکام خمشی | MPa 55.8 | psi 8093.12 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار | J/m 110 | - | ASTM D256 |
| | J/m 320 | ft·lb/in 2.06 | - |
| | | ft·lb/in 5.99 | - |

حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 90.6 | F° 195.08 | ASTM D648 |
| CLTE | 1.0E-4 cm/cm/°C | - | ASTM E831 |

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------|
| درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating) | HB | - | UL 94 |

نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|--------|-------------|---------------|-----------|
| براقیت | to 50 20 | - | ASTM D523 |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.