

Allen ABS Luran® 797/LXS

ABS	دسته بندی	Sekisui (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Luran® 797/LXS یک ABS با ضربه بالا است که با ASA با براقیت متوسط برای محافظت در برابر UV روکش شده است. کاربردهای رایج: رادوم فضای بیرونی خودرو محفظه تجهیزات و بزرگی ها و مزایا: تطبیق رنگ سفارشی خواص UV عالی لبه های برش به راحتی در سفارشات بعدی استفاده می شود پرداخت با براقیت متوسط

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر ضربه مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر آب و هوا درخشش متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی محفظه ها	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 to 1.04 g/cm ³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 to 0.70 %	-	ASTM D955

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1970	psi 285724.86	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 80 J/m 350	- ft·lb/in 1.5 ft·lb/in 6.56	ASTM D256 - -

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 90.6	F° 195.08	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	60	-	ASTM D523

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.