

## Allen E3400

TPO (POE)	دسته بندی	Sekisui (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

E3400 یک TPO با کاربرد عمومی با خواص ضربه بالا و پنجره پردازش ترمو فرمینگ گسترده است. کاربردهای رایج: فضای داخلی و خارجی خودرو رادوم قطعات دریایی محفظه های صنعتی و بزرگی ها و مزایا: پایدار در برابر UV چقرمگی در دمای پایین لبه های برش به راحتی در سفارشات بعدی استفاده می شود مقاومت شیمیایی عالی پایداری ابعادی خوب

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	عمومی (هدف) مقاومت شیمیایی خوب پایداری ابعادی خوب مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت ضربه بالا مقاوم در برابر دما پایین	- - - - - - -	- - - - - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی قطعات خارجی خودرو قطعات داخلی خودرو عمومی (هدف)	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	محفظه‌ها کاربردهای دریایی	- -	
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.12	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.90 0.70	-	ISO 294-4
سختی Shore	62	-	ISO 868
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
تنش کششی	MPa 21.0	psi 3045.8	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 2120	psi 307480.56	ASTM D790
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m <sup>2</sup> 7.0 kJ/m <sup>2</sup> 85	- ft·lb/in <sup>2</sup> 3.33 ft·lb/in <sup>2</sup> 40.44	ISO 180 - -
ضربه Gardner	J 35.7	-	ASTM D5420
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 101 C° 59.0	- F° 213.8 F° 138.2	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت		to 30 20	-	ASTM D955

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.