

Arak LLDPE HD5050UA

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD5050UA یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا است که تحت نور ماوراء بنفش تثبیت شده است و دارای توزیع وزن مولکولی باریک است، به ویژه برای کاربردهای قالب گیری تزریقی که نیاز به مقاومت خوب در برابر ترک های ناشی از تنش محیطی دارد، توسعه یافته است. ویژگی ها: مقاومت خوب در برابر ترک های ناشی از تنش محیطی. مقاومت بالا در برابر ضربه، به ویژه در دماهای پایین. مقاومت خوب در برابر شرایط جوی. کاربردهای معمول شامل: سطوح های بزرگ و سطل ها، جعبه های پالت، درپوش ها و بسته ها، جعبه های ماهی، قطعات فنی. * HD5050UA برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	- - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	طروف	-	-
	جعبه ها	-	-
	قطعات مهندسی	-	-
	سطلها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.950	-	ASTM D2838
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 4.5	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 800	psi 116030.4	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ² 15	ft·lb/in ² 7.14	ASTM D256

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.