

Arak LLDPE LL0209CA

LLDPE	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LL0209CA یک کوپلیمر پلی اتیلن خطی با چگالی کم حاوی بوتن-1 به عنوان یک کومونومر است. LL0209CA برای فیلم‌های دمشی استرچ رپ به صورت خالص یا در ترکیب کم با محصولات LDPE مناسب است. LL0209CA مقاومت خوبی در برابر پانچر و عملکرد چسبندگی نشان می‌دهد. محدوده دمای ذوب معمولی در اکسترودر حدود 180 درجه سانتیگراد - 220 درجه سانتیگراد است. LL0209CA باید در شرایط خشک زیر 50 درجه سانتیگراد نگهداری شود و از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	بوتن همومر کوپلیمر چسبندگی بالا مقاوم در برابر سوراخ شدن	- - - -	- - - -
کاربردها	مخلوط کردن فیلم پوشش کششی	- - -	- - -
روش فرآیند	اکسترورژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2838	-	g/cm ³ 0.920	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.90	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	mil 0.7874	μm 20	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
-	psi 1377.86	MPa 9.50	
-	psi 1377.86	MPa 9.50	
-	psi 5511.44	MPa 38.0	
-	psi 4061.06	MPa 28.0	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 450	
-	-	% 800	
ASTM D1709	oz 5.29	g 150	ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
-	oz 3.0	g 85	
-	oz 18.69	g 530	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 212.0	C° 100	دمای نرم‌شوندگی Vicat

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	70	براقیت
ASTM D1003	-	% 5.0	کدورت (Haze)

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 428.0 - 356.0	to 220 °C 180	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.