

Arak PP EP2X83CE

PP Homopolymer	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EP2X83CE یک کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن شفاف است که به ویژه برای فناوری قالب گیری دمشی و اکستروژن ورق تک یا چند لایه مناسب است. این محصول شفافیت و براقیت عالی را ارائه می دهد و این ویژگی ها ممکن است از طریق فرآیند جهت گیری (به عنوان مثال قالب گیری دمشی کششی تزریقی) بیشتر افزایش یابد. با توجه به این خواص، EP2X83CE یک جایگزین جالب برای P.V.C. برای استفاده در قالب گیری دمشی، اکستروژن ورق و کاربردهای ترموفرمینگ است. کاربردهای قالب گیری دمشی برای EP2X83CE شامل بطری برای مواد شوینده و لوازم آرایشی، آب معدنی تخت، آب میوه تازه و کنسانتره، شیشه برای چاشنی ها و مرباها است. ورق های اکستروژن شده ساخته شده از EP2X83CE به طور گسترده ای در پوشه های ثابت و مقالات ترموفرمینگ مانند سینی برای پاستا تازه، شیرینی یا بیسکویت، ظروف میوه و سبزیجات و گلدان برای محصولات لبنی استفاده می شود. * EP2X83CE برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی				
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست	
	کاربردهای دمش گیری	-	-	
	بطری‌ها	-	-	
	ظروف غذا	-	-	
	بطری‌های آبمیوه	-	-	
	ورق	-	-	
	بطری‌های فشاری	-	-	
	لوازم ثابت	-	-	
	سینی‌های پشتیبانی	-	-	
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-	
روش فرآیند	دمش گیری فرآیند قالب گیری دمشی تزریقی اکستروژن ورق ترموفرمینگ	-	-	
فیزیکی				
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست	
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.8	-	ASTM D1238	
سختی Rockwell	85	-	ASTM D785	
مکانیکی				
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست	
استحکام کششی	MPa 28.0	psi 4061.06	ASTM D638	
ازدیاد طول کششی	% 13	-	ASTM D638	
مدول خمشی	MPa 1050	psi 152289.9	ASTM D790	
پیرشدگی (کهولت)				
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست	
پیری در آون	day 15.0	-	ASTM D3012	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 179.6	C° 82.0	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 269.6	C° 132	دمای نرم‌شوندگی Vicat

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D523	-	78	براقیت Gardner
ASTM D1003	-	% 15	کدورت (Haze)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.