Dyna-Purge® B

تولیدکننده	Shuman Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DYNA-PURGE B که برای قالب‌گیری دمشی تزریقی و اکستروژن طراحی شده است، یک ترکیب تخلیص ترموپلاستیک مهندسی‌شده غیرساینده و غیرشیمیایی است که به گونه‌ای فرموله شده است که به طور طبیعی از داخل سیلندر و هد آکومولاتور جریان یابد. یک ترموپلاستیک غیرذوب‌شونده اما نرم‌شونده، ماردون و سیلندر را تمیز می‌کند، در حالی که ماتریس حامل، ناخالصی‌ها را از بین می‌برد. ویژگی‌ها و مزایا: عالی برای تغییر رنگ، تغییر رزین، نگهداری پیشگیرانه دستگاه و قبل از تمیز کردن دستی. برای تخلیص از طریق سیلندر و هد قالب با حداقل فاصله 0.025 اینچ (0.65 میلی‌متر) توسعه یافته است. موثر در محدوده دمایی گسترده 320 درجه فارنهایت تا 575 درجه فارنهایت (160 درجه سانتیگراد تا 302 درجه سانتیگراد). استفاده آسان - بدون نیاز به تنظیم فرآیند - در دمای پردازش رزین ساکن و سرعت RPM استفاده شود. ترموپلاستیک غیرساینده، غیرذوب‌شونده اما نرم‌شونده، که رزین کربنیزه شده و تخریب شده را به طور کامل شل می‌کند و به آن اجازه می‌دهد از سیستم خارج شود. ایمن، غیرخطرناک، بدون مواد شیمیایی - مواد تشکیل‌دهنده مطابق با FDA هستند. پایدار در برابر حرارت - در هنگام خاموش کردن و راه‌اندازی توصیه می‌شود. "هزینه در هر تخلیص" پایین - فقط مقدار کمی برای موثر بودن مورد نیاز است. بدون نیاز به مخلوط کردن - به سادگی "همانطور که هست" استفاده کنید. ماندگاری نامحدود

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تمیز کننده	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA بدون رتبه‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن قالب‌گیری دمشی تزریقی	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.