Dyna-Purge® P

تولیدکننده	Shuman Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

طراحی شده برای سیستم های راهگاه گرم DYNA-PURGE P یک ترکیب تخلیص ترموپلاستیک مهندسی شده غیر ساینده و غیر شیمیایی است که به گونه ای فرموله شده است که جریان طبیعی از طریق بشکه و سیستم راهگاه گرم دستگاه قالب گیری تزریقی داشته باشد. یک فرمولاسیون پیشرفته، با لایه برداری دوگانه، به کانال های تنگ و مناطق جریان منفی گسترش می یابد تا مواد تخریب شده را شل کرده و از بین ببرد. ویژگی ها و مزایا: عالی برای تغییر رنگ، تغییر رزین، نگهداری پیشگیرانه دستگاه و قبل از تمیز کردن دستی توسعه یافته برای تخلیص از طریق سیستم های راهگاه گرم با حداقل فاصله 0.025 اینچ (0.65 میلی متر) موثر در محدوده دمایی گسترده 320 درجه فارنهایت تا 575 درجه فارنهایت (160 درجه سانتیگراد تا 302 درجه سانتیگراد) استفاده آسان - بدون نیاز به تنظیم فرآیند - در دمای پردازش رزین ساکن و سرعت RPM استفاده کنید ترموپلاستیک غیر ساینده، غیر ذوب شونده اما نرم کننده، که به طور کامل رزین کربنیزه و تخریب شده را شل می کند و به آن اجازه می دهد از سیستم خارج شود ایمن، غیر خطرناک، بدون مواد شیمیایی - مواد تشکیل دهنده مطابق با FDA هستند پایداری حرارتی - در هنگام خاموش شدن و راه اندازی توصیه می شود "هزینه در هر تخلیص" پایین - فقط مقدار کمی برای موثر بودن مورد نیاز است بدون نیاز به مخلوط کردن - به سادگی "همانطور که هست" استفاده کنید ماندگاری نامحدود

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تمیز کننده	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA بدون رتبه‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.