Dyna-Purge® SF

تولیدکننده	Shuman Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DYNA-PURGE SF طراحی شده برای پروفیل، ورق، فیلم دمیده و ریخته گری یک ترکیب پاک کننده ترموپلاستیک مهندسی غیر ساینده و غیر شیمیایی است که با افزودنی اختصاصی، اجازه می‌دهد تا پاک کننده گسترش یابد و پیچ و سیلندر، قالب و سایر تجهیزات پایین‌دست را تمیز کند. این ماده برای اکسترودرها و اکسترودرهای مشترک طراحی شده است که دارای فاصله‌های محدودی در ارتباط با صفحه‌های مش، دستگاه‌های مخلوط‌کن یا اندازه‌گیری و غیره هستند، هنگام پردازش پروفیل، ورق، فیلم دمیده و ریخته‌گری. ویژگی‌ها و مزایا: عالی برای تغییر رنگ، تغییر رزین، نگهداری پیشگیرانه ماشین و قبل از تمیز کردن دستی ایده‌آل برای استفاده زمانی که صفحه‌های مش نمی‌توانند از اکسترودر جدا شوند مؤثر در دامنه دمایی وسیع 320°F-575°F (160°C-302°C) آسان برای استفاده - نیازی به تنظیم فرآیند نیست - در دمای پردازش رزین و سرعت RPM مقیم استفاده کنید ترموپلاستیک غیر ساینده که به‌طور کامل رزین کربن‌زده و تخریب‌شده را شل می‌کند و اجازه می‌دهد تا از سیستم شسته شود ایمن، غیر خطرناک و بدون مواد شیمیایی - مواد تشکیل‌دهنده مطابق با FDA هستند پایدار در برابر حرارت - توصیه شده در طول خاموشی و راه‌اندازی هزینه پایین "به ازای هر پاک‌سازی" - تنها مقدار کمی برای مؤثر بودن لازم است نیازی به مخلوط کردن نیست - به سادگی "به همان صورت" استفاده کنید عمر قفسه نامحدود

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تمیز کننده	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA بدون رتبه‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
	اکستروژن	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	قالب‌گیری اکستروژن ورق	-	-
	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.