# TOLEN H022 CM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | SIBUR, LLC | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

PP H022 CM یک هموپلیمر پلی پروپیلن با توزیع جرم مولکولی استاندارد است. این محصول دارای سیالیت کمتر از حد متوسط، یک بسته تثبیت کننده ویژه شامل یک هسته زا، و همچنین خواص فیزیکی، مکانیکی و ترموفیزیکی بهبود یافته است که عملکرد خطوط قالب گیری اکستروژن را افزایش می دهد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | پایداری خوب | - | - |
| | هموپلیمر | - | - |
| | جریان پایین | - | - |
| | توزیع وزن مولکولی باریک | - | - |
| **کاربردها** | بطری‌ها | - | - |
| | پوشش | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 2.0 g/10 min | - | Internal Method |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 30.0 MPa | 4351.14 psi | Internal Method |
| **کرنش کششی** | 10 % | - | Internal Method |
| **مدول خمشی** | 1500 MPa | 217557.0 psi | Internal Method |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 2.0 kJ/m² | 0.9516 ft·lb/in² | Internal Method |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 80.0 C° | 176.0 F° | Internal Method |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 155 C° | 311.0 F° | Internal Method |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.