TOLEN H030 GP

تولیدکننده	SIBUR, LLC	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP H030 GP یک هموپلیمر پلی پروپیلن با توزیع جرم مولکولی استاندارد است. این محصول دارای سیالیت متوسط، یک بسته تثبیت کننده بهینه و خواص فیزیکی و مکانیکی متعادل است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	جریان خوب	-	-
	پایداری خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	Internal Method
کرنش کششی	10 %	-	Internal Method
مدول خمشی	1500 MPa	217557.0 psi	Internal Method
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	80.0 C°	176.0 F°	Internal Method
دمای نرم‌شوندگی Vicat	155 C°	311.0 F°	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.