TOLEN R030 BM

تولیدکننده	SIBUR, LLC	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP R030 BM یک کوپلیمر تصادفی پروپیلن-اتیلن است. این محصول دارای سیالیت کمتر از حد متوسط و یک بسته تثبیت کننده ویژه حاوی مجموعه ای از مواد افزودنی است که خواص فیزیکی، مکانیکی و عملکرد کاربردی لازم محصولات نهایی را تضمین می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری خوب جریان پایین کوپلیمر تصادفی	- - -	- - -
روش فرآیند	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	23.0 MPa	3335.87 psi	Internal Method
کرنش کششی	12 %	-	Internal Method
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	Internal Method
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	65.0 C°	149.0 F°	Internal Method
دمای نرم‌شوندگی Vicat	135 C°	275.0 F°	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.