EGYPTENE LL 0220 KJ

تولیدکننده	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 0220 KJ یک کوپلیمر LLDPE با بوتان به عنوان کومونومر است که حاوی آنتی اکسیدان، مواد افزودنی لغزنده و ضد بلوک است. این گرید برای تولید فیلم دمیده شده برای کاربردهای سبک با نیاز لغزش بالا مناسب است. فیلم ساخته شده از LL 0220 KJ خالص را می توان با خروجی بالاتری نسبت به کوپلیمرهای بوتن LDPE 1MFR استاندارد تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	نرمی بالا	-	-
	عامل ضد کلوخه شدن	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	چگالی پایین	-	-
	بوتن همومر	-	-
	نرمی بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	خاصیت ضد کلوخه‌سازی	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	اروپا شماره 10/2011	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ISO 1872-1
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 1184
	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 1184
	11.0 MPa	1595.42 psi	ISO 1184
	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 1184
	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 1184
ازدیاد طول کششی		-	ISO 1184
	650 %	-	ISO 1184
	800 %	-	ISO 1184
ضربه پرتاب وزنه	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	100 g	3.53 oz	ASTM D1922
	270 g	9.52 oz	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ISO 306

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 93.0	F° 199.4	

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.