YUCLAIR® JK910

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUCLAIR JK910 رزین‌های پلی اتیلن با چگالی بالا هستند که دارای شاخص ذوب بالای 20 گرم/10 دقیقه هستند. این رزین قابلیت پردازش خوبی را با سختی خوب ترکیب می‌کند. این رزین به‌ویژه برای کاربردهایی که نیاز به قابلیت پردازش خوب دارند، مانند لوازم خانگی، اسباب‌بازی‌ها و کالاهای متفرقه مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب سختی متوسط	- -	- -
کاربردها	دستگاه‌ها کالاهای خانگی اسباب‌بازی‌ها	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.961 g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	25.5 MPa	3698.47 psi	-
	4.90 MPa	710.69 psi	-
ازدیاد طول کششی	220 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	902 MPa	130824.28 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	123 °C	253.4 °F	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.