YUPLENE® B310F

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE B310F یک کوپلیمر ضربه ای پروپیلن است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی طراحی شده است. YUPLENE B310F دارای چقرمگی عالی، پایداری ابعادی خوب است و توسط آزمایشگاه های بیمه گر (UL) فهرست شده است. YUPLENE B310F برای وسایل خانگی، صندلی ها، ظروف و قطعات خودرو مناسب است. YUPLENE B310F با مقررات FDA 21 CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E135809-222656	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	قاب‌های باتری	-	-
	ظروف	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	45.0 cm	-	Internal Method
سختی Rockwell	85	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	78 J/m 250 J/m	- 1.46 ft·lb/in 4.68 ft·lb/in	ASTM D256 - -

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری تسریع شده در آون	15.0 day	-	ASTM D3012

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	110 C°	230.0 F°	ASTM D648

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 150	F° 302.0	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه DuPont	J	-	ASTM D2794

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.