YUPLENE® B330F

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE B330F یک کوپلیمر ضربه‌ای پروپیلن است که برای کاربردهای تزریق قالب‌گیری طراحی شده است. YUPLENE B330F دارای استحکام عالی، پایداری ابعادی خوب است و توسط آزمایشگاه‌های Underwriters (UL) لیست شده است. YUPLENE B330F برای وسایل خانگی، صندلی‌ها، ظروف و قطعات خودرو مناسب است. YUPLENE B330F با مقررات FDA 21 CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E135809-222657	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب سختی خوب مقاومت ضربه بالا کوپلیمر ضربه‌ای	- - - -	- - - -
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای خودرویی قاب‌های باتری ظروف کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی مبلمان	- - - - - - -	- - - - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کالاهای خانگی کاربردهای صنعتی	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	55.0 cm	-	Internal Method
سختی Rockwell	85	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	39 J/m 160 J/m	- 0.7305 ft·lb/in 3.0 ft·lb/in	ASTM D256 - -

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری تسریع شده در آون	15.0 day	-	ASTM D3012

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 110	F° 230.0	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 150	F° 302.0	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه DuPont	J	-	ASTM D2794

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.