YUPLENE® B393G

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE B393G یک کوپلیمر ضربه‌ای پروپیلن است که برای کاربردهای تزریق قالب‌گیری طراحی شده است. YUPLENE B393G دارای سختی بالا، پایداری ابعادی عالی، مقاومت خوب در برابر ضربه است و توسط آزمایشگاه‌های Underwriters (UL) لیست شده است. ویژگی جریان عالی آن باعث می‌شود برای وسایل الکتریکی بزرگ و محصولات دیواره نازک مناسب باشد. YUPLENE B393G با مقررات FDA 21 CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	جریان بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	ظروف	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	60 g/10 min	-	ASTM D1238
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	cm	-	Internal Method
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1370 MPa	198702.06 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	-
	69 J/m	1.29 ft·lb/in	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری تسریع شده در آون	15.0 day	-	ASTM D3012

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	110 C°	230.0 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام ضربه DuPont	ل	-	ASTM D2794

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.