YUPLENE® BH3820

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE BH3820 یک کوپلیمر پروپیلن با ضربه فوق العاده بالا است که برای قالب گیری تزریقی و کاربردهای ترکیب سازی طراحی شده است. YUPLENE BH3820 دارای خواص عالی در مقاومت در برابر ضربه و همچنین سفتی، جریان، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر حرارت است، که YUPLENE BH3820 را برای قطعات خودرو، لوازم برقی، ظروف بزرگ، دیواره نازک و کاربردهای تزریق با سرعت بسیار بالا مناسب می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	ترکیب	-	-
	ظروف	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیب قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	28 g/10 min	-	ASTM D1238
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	cm	-	Internal Method
سختی Rockwell	72	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	20.6 MPa	2987.78 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	69 J/m J/m	- 1.29 ft·lb/in -	ASTM D256 - -

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری تسریع شده در آون	15.0 day	-	ASTM D3012

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	110 C°	230.0 F°	ASTM D648

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 150	F° 302.0	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.