YUPLENE® BX3500H

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE BX3500H یک کوپلیمر پروپیلن ضربه ای با بلورینگی بالا است که برای قالب گیری تزریقی و کاربردهای ترکیب سازی طراحی شده است. YUPLENE BX3500H دارای خواص عالی در مقاومت در برابر ضربه و همچنین سفتی، جریان، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر حرارت است، که YUPLENE BX3500H را برای قطعات خودرو، لوازم برقی، ظروف بزرگ، دیواره نازک و کاربردهای تزریق با سرعت بسیار بالا مناسب می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	بسیار بلوری	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	ظروف	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	قطعات صنعتی	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیب قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	cm	-	-
سختی Rockwell	100	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	32.4 MPa	4699.23 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1670 MPa	242213.46 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m J/m	- 1.11 ft·lb/in -	ASTM D256 - -

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری در آون	15.0 day	-	ASTM D3012

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	135 C°	275.0 F°	ASTM D648

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 155	F° 311.0	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.