YUPLENE® H230PL

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE H230PL هموپلی پروپیلن به ویژه برای فیلم BOPP متالیزه (Tender) مناسب است. H230PL به گونه ای طراحی شده است که مزایای گریدهای با سرعت بالا را با هدف عمومی و گریدهای متالیزه ترکیب کند. H230PL الزامات FDA را در قانون مقررات فدرال در CFR 21 177.1520 برای تماس با مواد غذایی برآورده می کند. H230PL دارای قابلیت پردازش و کشش عالی/سفتی و استحکام بالا/خواص سد خوب، خواص نوری خوب، قابلیت متالیزاسیون عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	قابلیت کشش خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	قابل فلز شدن	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	فیلم دو محوری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	36.3 MPa	5264.88 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1470 MPa	213205.86 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	155 C°	311.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.