YUPLENE® HX3300H

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE HX3300H یک هموپلیمر پروپیلن با بلورینگی بالا است که برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی طراحی شده است. YUPLENE HX3300H دارای خواص عالی در سفتی، جریان، مقاومت در برابر حرارت و ثبات ابعادی خوب است. YUPLENE HX3300H می‌تواند برای قطعات خودرو، وسایل خانگی، لوازم الکتریکی و انواع ظروف استفاده شود. YUPLENE HX3300H می‌تواند مشکلات مختلف تزریق مانند مشکلات سطحی، جمع‌شدگی، تاب‌برداشتن و غیره را کاهش دهد و زمان چرخه قالب‌گیری تزریقی را به دلیل بلورینگی سریع کاهش دهد. به ویژه، HX3300H دارای ثبات حرارتی عالی در بلندمدت است. YUPLENE HX3300H با مقررات FDA 21 CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	بسیار بلوری	-	-
	هموپلیمر	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	ظروف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات الکتریکی کالاهای خانگی قطعات صنعتی	- - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	38.2 MPa	5540.45 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	2160 MPa	313282.08 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	158 C°	316.4 F°	ASTM D1525
دمای تغییر شکل حرارتی	130 C°	266.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.