YUPLENE® R140H

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE® R140H یک محصول پلی پروپیلن کوپلیمر رندوم (PP Random Copolymer) است. می توان آن را با فیلم اکسترود شده یا اکستروژن فیلم پردازش کرد و در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: فیلم. ویژگی ها عبارتند از: قابلیت آب بندی خوب، براقیت بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش بالا قابلیت حرارتی دما پایین	- -	- -
کاربردها	فیلم	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	فیلم هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	55.0 cm	-	Internal Method
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 to 2.0 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	78	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.5 MPa	3553.43 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m	-	ASTM D256

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری تسریع شده در آون	15.0 day	-	ASTM D3012

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	75 C°	167.0 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	120 C°	248.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.