# YUPLENE® R151A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | SK Chemicals | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

YUPLENE® R151A یک محصول پلی پروپیلن کوپلیمر رندوم (PP Random Copolymer) است.
در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 7.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **سختی Rockwell** | 80 | - | ASTM D785 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 25.5 MPa | 3698.47 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 981 MPa | 142282.28 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 78 J/m | 1.46 ft·lb/in | ASTM D256 |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **پیری در آون** | 15.0 day | - | ASTM D3012 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 80 °C | 176.0 °F | ASTM D648 |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 131 °C | 267.8 °F | ASTM D1525 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.