YUPLENE® R390Y

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE R390Y یک پروپیلن تصادفی است که برای قالب‌گیری تزریقی ساخته شده است. این ماده دارای استحکام ضربه بالا و شفافیت عالی است. از آنجا که خواص جریان عالی آن، آن را برای انواع لوازم خانگی بزرگ و محصولات دیواره نازک مناسب می‌سازد. می‌توان از آن برای بسته‌بندی مواد غذایی، ظروف بسته‌بندی و انواع لوازم خانگی استفاده کرد. YUPLENE R390Y با مقررات FDA در 21 CFR 177.1520 و 21 CFR 178.2010 برای مواد بسته‌بندی غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	جریان خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	ظروف	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-
	قطعات شفاف یا نیمه شفاف	-	-

رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	FDA 21 CFR 177.1520 FDA 21 CFR 178.2010	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	45 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	85	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری در آون	15.0 day	-	ASTM D3012

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	95 C°	203.0 F°	ASTM D648
			ASTM D1525

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 °C	266.0 °F	

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.